

CAMP FAST CL es un acelerante de resistencias para concreto. Su funcionalidad es dentro de un rango amplio de temperaturas desde 3° hasta 35° C.

CAMP FAST CL no afecta en forma significativa la trabajabilidad del concreto, facilitando la colocación del mismo y ahorrando tiempos de espera para el descimbrado del concreto.

CAMP FAST CL cumple como aditivo ASTM C494 tipo C y es libre de cloruros o materiales tóxicos

Ventajas de Usar CAMP FAST CL

Las resistencias mecánicas se incrementan.
No afecta la trabajabilidad del concreto.
Permite la puesta en marcha de la estructura.
Compatible con la mayoría de aditivos fluidificantes.

Forma de Empleo del CAMP FAST CL

Mida correctamente los materiales de acuerdo a lo que va a fabricar. Se recomienda dosificar el aditivo sobre el total o parte del agua mezclada. La dosificación óptima deberá ser definida por el usuario mediante ensayos previos con los materiales de fabricación del concreto o mortero.

Se puede agregar a la obra antes de vaciar el concreto solo asegúrese de mezclar por lo menos 2 minutos.

Dosificación

El aditivo CAMP FAST CL es un producto listo para su empleo, el rango de dosificación recomendado es el siguiente:

4 a 18 cm³ / kg de cemento
(200 – 900 cm³ / bulto 50 kg)

Datos Técnicos

Aspecto: Líquido Color Naranja.

Densidad: 1.24 g/cm³

No contiene cloruros, agentes tóxicos ni corrosivos.

Vida de Almacén: Un año en recipiente original cerrado y almacenado en condiciones normales.

Recomendaciones

Industrias Campa garantiza la calidad de sus productos, sin embargo el usuario deberá realizar sus propios ensayos para determinar las condiciones óptimas de su empleo. En contacto con la piel u ojos, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica. Consulte la hoja de seguridad para su manejo y control de derrames.

Presentaciones

Tambor 200 lts
Granel

Hecho en México por:

FORMULAS QUIMICAS Y CONTRATIPOS, S.A.

Calle C 510 B, Parque Industrial Almacentro

entre calle G y calle A Apodaca, N.L.66637 - - México

sopORTE@campaindustrias.com

TELS: (81) 8134-3014 y 15,
(81) 8386-9105,



**Campos de
Aplicación: concreto
premezclado,
concreto elaborado
en obra....**



**...prefabricados y en
general donde se
requiera un
desarrollo rápido de
resistencias.
Especialmente útil
en climas fríos.**

